

eurocol

042

the strong connection

EUROBLOCK TURBO

Jednosložkový nátěr proti vlhkosti - DPM - a zpevnění povrchu.
Rychlá izolace proti vlhkosti až do 5 CM %, 98 % RF. Jedna složka. Na bázi PU.

POPIS PRODUKTU

Báze	PU-pre polymer
Barva	Hnědá.
Konzistence	Kapalina

- Jednosložkový, rychleschnoucí nátěr proti vlhkosti připravený k použití, který blokuje zbytkovou vlhkost savých podkladů na bázi cementu (potěr) do 5 % CM, 98 % RF.
- Velmi dobré penetrační vlastnosti.
- Ideální pro zpevnění povrchů savých podkladů na bázi cementu a síranu vápenatého (sádry) před vyrovnáváním nebo lepením.
- Pro následné vyrovnávací práce je třeba ještě mokrou vrstvu zasypat křemenným pískem 846 Europlan Sand.
- Přímá pokládka vícevrstvých parket je možná se schváleným lepidlem na parkety Eurocol. Vhodné pro systémy podlahového vytápění.
- Pouze pro vnitřní použití.
- Velmi nízké emise VOC. Neobsahuje rozpouštědla. EMICODE EC 1 Plus.
- Vyhlášeno společností baubook, „ekologický stavební výrobek“.

VLASTNOSTI

Spotřeba	100 - 150 g/m ² , pro savé podlahy
Hořlavost	Nehořlavý.
Odolnost vůči mrazu	Ne.
Speciální kvalita	Membrána odolná proti vlhkosti do 5 CM%, 98 % RF..

APLIKACE

- pro blokování nestlačitelné zbytkové vlhkosti v cementových potěrech do 5 % CM, 98 % KRL (TKB),
- pro zpevnění povrchových okrajových zón minerálních substrátů.

ZPRACOVÁNÍ

Skladování	Skladujte v chladu a chraňte před mrazem.
Nástroje	Pěnový váleček nebo váleček z jehněčí vlny.
Čekací doba	2-24 hodin.
Schnutí	Přibližně 120-240 minut (nelepidlý povrch). *

042 EUROBLOCK TURBO

Doba trvanlivosti	Přibližně 9 měsíců, v neotevřeném obalu. Po použití otevřený obal dobře uzavřete.
Čistící prostředek	Spirit.
Poznámky	Je nutné dodržovat příslušné normy a předpisy oboru. Mimo Německo je třeba dodržovat příslušné národní předpisy, které musí uživatel znát. Pěnovou stavbu je třeba odstranit broušením; plochu je třeba znovu natřít, zejména pokud se používá jako DPM. Při použití jako bariéry proti vlhkosti se ujistěte, že je zajištěno dostatečné větrání u lišt a za skříněmi. Věnujte pozornost technickým informacím o dalších příslušných výrobcích a pomocných materiálech. Žádné stavební sankce podle DIN 18195. Nepoužívejte na beton a hustý podklad. EMICODE, více informací na www.eurocol.com .

* Uvedené hodnoty jsou laboratorní hodnoty, které jsou vzhledem k velkým rozdílům v klimatických podmínkách, složení podkladu a tloušťce vrstev pouze orientační.

Podložka:

- Podklad musí být odolný proti tlaku a tahu, bez trhlin a prachu, rovný a bez vrstev snižujících přilnavost.
- Vrstvy snižující přilnavost, zbytky starého materiálu musí být odstraněny vhodnými mechanickými opatřeními v souladu se specifikacemi DIN 18365/DIN 18356.
- Trhliny nebo spáry (kromě konstrukčních dilatačních spár) je třeba uzavřít těsnicími hmotami Europlan 913 Silicate.
- Na vysoce strukturovaných podkladech (frézované podlahy) může dojít k tomu, že se základní nátěr ve vyfrézovaných stopách srazí, což může souviset s pěněním specifickým pro daný materiál. Pro tyto podklady použijte alternativně základní nátěr Eurocol 2-K EP schválený pro tento účel.
- V případě závad je třeba obavy nahlásit písemně.

Návod k použití:

Před použitím výrobek temperujte podle podmínek zpracování.

- Základní nátěr rozválejte na připravený podklad tence a rovnoměrně, za každou cenu se vyhněte tvorbě kaluží, protože v silnějších vrstvách dochází ke zpoždění tvrdnutí (tvorba kůže) a to může vést k nesprávné přilnavosti, nedokonalostem hydroizolace.
- Při práci s gumovým jezdcem ihned válečkujte válečkem z jehněčí kůže s krátkým vlasem (např. 4 mm Floor - Oil-Wax Roller), abyste vyrovnali a rovnoměrně nanесли materiál.
- Doba sušení je přibližně 120 až 240 minut v závislosti na klimatu v místnosti. Nízká vlhkost vzduchu zpožďuje schnutí základního nátěru. Před dalším zpracováním musí být povrch bez přilnavosti.
- Pokud je povrch bez lepivosti nebo do 24 hodin, lze jej lepit přímo jednosložkovými a dvousložkovými lepidly Eurocol. Pro odizolování zbytkové vlhkosti na podkladech na bázi cementu naneste do 24 hodin druhou vrstvu stejným způsobem, v tenké vrstvě a rovnoměrně, v křížových vrstvách a rovněž nechte bez lepivosti zatuhnout do dalšího kroku zpracování.
- Při následných vyrovnávacích pracích do tloušťky 5 mm naneste do 24 hodin mezivrstvu 070 Europrimer Fill jako přípravek na podporu přilnavosti. V případě intenzivního používání povrchu (válcování) a/nebo vysoké tloušťky vrstvy vyrovnávací hmoty (>5 mm) posypte poslední vrstvu podkladu nadměrným množstvím 846 Europlan Sand (1,5-2,5 kg/m²).

Pracovní zpracování:

teplota podlahy minimálně 15 °C,
minimálně 18°C materiál a pokojová teplota,
35-75% relativní vlhkost, doporučeno <65%.

KVALITA A ZÁRUKA



ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A ZDRAVÍ

GISCODE	RU1
LEED	VOC 0 g/l, splňuje: IEQ kredit 4.1
DGNB	VOC 0 %, úroveň kvality: 4
Třída nebezpečí	Výrobek obsahuje nebezpečné složky. Dodržujte pokyny v bezpečnostním listu!
Bezpečnost a životní prostředí	Bezpečnostní listy výrobků Forbo Eurocol podle směrnice EEG 91/155. Uchovávejte mimo dosah dětí. Během zpracování výrobku nejezte, nepijte a nekuřte. K recyklaci odevzdávejte pouze zcela prázdné obaly. Zbytky vázaného materiálu lze likvidovat jako domovní odpad. Od 24.8.2023 je povinné školení pro zacházení s přípravky obsahujícími izokyanáty. https://isopa-aisbl.idloom.events/049-de .

042 EUROBLOCK TURBO

MSDS Rozsáhlé informace o bezpečnosti a životním prostředí naleznete na našich webových stránkách www.forbo-eurocol.de.
Látky Obsahuje izokyanáty. Může vyvolat alergickou reakci.
způsobující alergii

ÚDAJE O PRODUKTU

		Balení	Přepavní jednotka
042	Euroblock Turbo	PE kanystř à 11 kg	80 balení/paletu

Jakýkoli jiný způsob/podmínky aplikace, než je uvedeno v tomto technickém listu, vyžadují výslovné schválení výrobce. V případě odchylky ve způsobu aplikace/podmínkách nelze zaručit odpovědnost výrobce. Tento technický list obsahuje rady pro zacházení s výrobkem a jeho aplikaci, které vycházejí ze zkušeností a zkoušek provedených výrobcem v laboratoři a v praxi. Informace poskytnuté výrobcem jsou nezávazné a nelze na jejich základě stanovit odpovědnost výrobce za způsobené škody. Hodnoty uvedené v tomto technickém listu byly naměřeny za standardních laboratorních podmínek. Vzhledem k tomu, že podmínky použití mimo laboratoř se výrazně liší, je třeba tento technický list považovat pouze za orientační. Výrobce proto nepřebírá odpovědnost za škody způsobené zákazníkem při využití obsahu technického listu. Vzhledem k tomu, že podmínky použití, zpracování a skladování na místě jsou mimo vliv výrobce, nelze poskytnout záruku na výsledek zpracování. To se týká i porušení případných práv na ochranu třetích osob. Před konečnou aplikací je třeba zajistit dostatečné zkušební plochy. Je třeba dodržovat příslušné národní normy a oborové předpisy. Mimo Německo platné, příslušné národní normy a předpisy, musí být zohledněny a dodržovány zákazníkem. Zákazník je povinen před použitím zkontrolovat vhodnost výrobku pro zamýšlený postup a účely.

Tyto technické informace nahrazují všechny dříve vydané aplikační listy a informace o výrobku již nejsou platné!

BG146501, Version 13, Stand 2023-06-20, ersetzt Ausgabe vom 2022-05-06

042 EUROBLOCK TURBO